

**Produktdatenblatt**

EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006

Zertifizierungsnummer 0958-CPR-2030/1

Kenn-Nr. Zertifizierungsstelle 0958

Handelsname: **BÄRENHAUT V 60 S5**  
Trägereinlage: Glasvlies 60 g / m<sup>2</sup>  
Beschichtung: Qualitätsbitumen  
Oberfläche: mineralisch bestreut  
Unterseite: PE-Folie  
HAN: 0320

**Bahnentyp:**

DU/E4 V 60 S5 gemäß DIN V 20000-201  
BA V 60 S5 gemäß DIN V 20000-202

**Verwendung:**

Zusätzliche Abdichtungslage im Schweißverfahren.

| Eigenschaften nach DIN 13707 / DIN 13969          | Prüfverfahren              | Einheit           | Wert                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Sichtbare Mängel                                  | DIN EN 1850-1              | -                 | Keine sichtbaren Mängel |
| Länge                                             | DIN EN 1848-1              | m                 | 5                       |
| Breite                                            | DIN EN 1848-1              | m                 | 1                       |
| Gradheit                                          | DIN EN 1848-1              | mm/10 m           | ≤ 20                    |
| Flächenbezogene Masse / Gewicht                   | DIN EN 1849-1              | kg/m <sup>2</sup> | Ø 6                     |
| Dicke                                             | DIN EN 1849-1              | mm                | ≥ 5                     |
| Wasserdichtheit Verfahren B                       | DIN EN 1928                | -                 | bestanden               |
| Verhalten bei einem Brand von außen               | DIN V ENV 1187             | -                 | siehe Systemprüfung     |
| Brandverhalten                                    | EN ISO 11925-2             | -                 | E nach DIN 13501-1      |
| Schälfestigkeit                                   | DIN EN 12316-1             | N/50 mm           | KLF                     |
| Scherfestigkeit                                   | DIN EN 12317-1             | N/50 mm           | KLF                     |
| Zugverhalten: maximale Zugkraft (längs / quer)    | DIN EN 12311-1             | N/50 mm           | ≥ 400 / ≥ 300           |
| Zugverhalten: Dehnung (längs / quer)              | DIN EN 12311-1             | %                 | ≥ 2 / ≥ 2               |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung             | DIN EN 12691               | mm                | KLF                     |
| Widerstand gegen statische Belastung              | DIN EN 12730               | kg                | KLF                     |
| Widerstand gegen Durchwurzelung                   | DIN EN 13948               | -                 | nur Wurzelbahnen        |
| Maßhaltigkeit                                     | DIN EN 1107-1              | %                 | KLF                     |
| Kaltbiegeverhalten                                | DIN EN 1109                | °C                | ≤ 0                     |
| Wärmebrandfestigkeit                              | DIN EN 1110                | °C                | ≥ 70                    |
| Künstliche Alterung<br>DIN EN 1296<br>DIN EN 1297 | DIN EN 1109<br>DIN EN 1110 | °C                | KLF                     |

Ermittelte Werte sind statistisch ermittelte Werte und können toleranzbehaftet sein. KLF = keine Leistung festgelegt.

## Produktdatenblatt



|                                              |
|----------------------------------------------|
| EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006 |
| Zertifizierungsnummer 0958-CPR-2030/1        |
| Kenn-Nr. Zertifizierungsstelle 0958          |

### Transport und Lagerung:

Schweißbahnen sind grundsätzlich stehend und vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Hitze geschützt zu transportieren und zu lagern.

### Entsorgung

Baustellenabfälle können gemeinsam mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden (ASch.-Nr. 54912).