

Produktdatenblatt



EN 13707, EN 13969
Zertifizierungsnummer 0958-CPR-2030/1
Kenn-Nr. Zertifizierungsstelle 0958

Handelsname: **MOGAFIX MF-U**
Trägereinlage: KTG
Beschichtung: selbstklebendes Elastomerbitumen
Oberfläche: PE-Folie mit Schnitthilfe und Anlegehilfe
Unterseite: Abflämmfolie
HAN: 70323

Bahnentyp:

DU PYE KTG KSP 3 gemäß DIN TS 20000-201
 BA PYE KTG KSP 3 gemäß DIN TS 20000-202

Verwendung:

Abdichtungslage in den Bereichen DIN 18531.
 „Schnellschweißbahn“ Abdichtungslage für thermisch geeignete Dämmstoffe wie Mineralfaser.

Eigenschaften nach DIN 13707 / DIN 13969	Prüfverfahren	Einheit	Anforderungen / Grenzwert
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	Keine sichtbaren Mängel
Länge	DIN EN 1848-1	m	7,5
Breite	DIN EN 1848-1	m	1
Gradheit	DIN EN 1848-1	mm / 10 m	≤ 20
Flächenbezogene Masse / Gewicht	DIN EN 1849-1	kg / m ²	Ø 3,2
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	3,0
Wasserdichtheit	DIN EN 1928 B	-	bestanden
Verhalten bei einem Brand von außen	DIN EN 13501-5	-	bestanden*
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	-	E nach DIN 13501-1
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1		KLF
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1		KLF
Zugverhalten: maximale Zugkraft (längs / quer)	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	1000 / 1000
Zugverhalten: Dehnung (längs / quer)	DIN EN 12311-1	%	2 / 2
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730		KLF
Widerstand gegen Durchwurzelung	DIN EN 13948	-	KLF
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1		KLF
Formstabilität bei zyklischer Temperaturänderung	DIN EN 1108		KLF
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	-30
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	+100
Künstliche Alterung DIN EN 1296 DIN EN 1297	DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C	KLF

Ermittelte Werte sind statistisch ermittelte Werte und können toleranzbehaftet sein. KLF = keine Leistung festgelegt. * Systemprüfung

Produktdatenblatt



EN 13707, EN 13969

Zertifizierungsnummer 0958-CPR-2030/1

Kenn-Nr. Zertifizierungsstelle 0958

Handelsname: **MOGAFIX MF-U**

Hinweis:

Die Bahn wird im thermisch aktiviert aufgebracht, bei mindestens 8 cm Naht- und Stoßüberdeckung.

Verarbeitung:

Verleganleitung beachten.

Um die Verarbeitung zu verbessern, wurde die gesamte Oberseite mit einer Schnitthilfe strukturiert. Mit Hilfe der exakten Maße und Winkel können individuelle Formstücke für vielfältige Anwendungsbereiche präzise und schnell zugeschnitten werden.

Der Hersteller des Mineralfaserdämmstoffes muss sein Produkt für einen verklebten Aufbau freigegeben haben.

Transport und Lagerung:

Nicht länger als 9 Monate lagern.

Selbstklebebahnen sind grundsätzlich stehend und vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Hitze geschützt zu transportieren und zu lagern.

In der kalten Jahreszeit sind die Bahnen frostfrei zu lagern. Es dürfen nur temperierte Bahnen auf der Baustelle verarbeitet werden.

Entsorgung

Baustellenabfälle können gemeinsam mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden (Europäischer Abfallkatalog EWC 170302 Bitumengemische)