

## Produktdatenblatt



EN 13707:2013, EN 13969:2007
Zertifizierungsnummer GB 14/92801 CPD-Nr. DK005/1, DK005/2, DK005/3, DK005/4, DK005/5, DK005/6, DK005/7, DK005/8
Kenn-Nr. Zertifizierungsstelle 0120

**Handelsname:** **MOGAPLAN PYE G200 DD**  
**Trägereinlage:** Glasgewebe 200 g / m<sup>2</sup>  
**Beschichtung:** Elastomerbitumen  
**Oberfläche:** besandet  
**Unterseite:** besandet  
**HAN:** 0424

### Bahntyp:

DU/E1	PYE G200 DD	gemäß DIN SPEC 20000-201
BA	PYE G200 DD	gemäß DIN SPEC 20000-202
MSB-Q	PYE G200 DD	gemäß DIN SPEC 20000-202

### Verwendung:

- Trennlage, Zusatzlage
- Abdichtungslage bei mehrlagigen Flachdachabdichtungen (DIN 18531)
- Abdichtungsbahn bei Bauwerksabdichtungen (DIN 18533)
- Mauersperrbahn gemäß (DIN 18533)
- MOGAPLAN PYE G200 DD wird mit Heißbitumen im Gießverfahren verlegt.

Eigenschaften nach DIN 13707 / DIN 13969	Prüfverfahren	Einheit	Anforderungen / Grenzwert
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	Keine sichtbaren Mängel
Länge	DIN EN 1848-1	m	7,5
Breite	DIN EN 1848-1	m	1
Gradheit	DIN EN 1848-1	mm / 10 m	≤ 20
Flächenbezogene Masse / Gewicht	DIN EN 1849-1		27 kg / Rolle
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	KLF
Wasserdichtheit	DIN EN 1928	-	bestanden
Verhalten bei einem Brand von außen	DIN V ENV 1187	-	KLF
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	-	Klasse E nach DIN 13501-1
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1		KLF
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1		KLF
Zugverhalten: maximale Zugkraft (längs / quer)	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	1000 / 1000
Zugverhalten: Dehnung (längs / quer)	DIN EN 12311-1	%	2 / 2
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730		KLF
Widerstand gegen Weiterreißen	DIN EN 12310-1	N	nur bei Bedarf
Widerstand gegen Durchwurzelung	DIN EN 13948	-	nur Wurzelbahnen
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1		KLF
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	-25
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	+100
Künstliche Alterung DIN EN 1296 DIN EN 1297	DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C	KLF

Ermittelte Werte sind statistisch ermittelte Werte und können toleranzbehaftet sein. KLF = keine Leistung festgelegt.

## **Transport und Lagerung:**

Bitumenbahnen sind grundsätzlich stehend und vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Hitze geschützt zu transportieren und zu lagern.

## **Entsorgung**

Baustellenabfälle können gemeinsam mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden (ASch.-Nr. 54912).