# **Produktdatenblatt**



# Mogat Bitumen-Voranstrich schnelltrocknend

#### Art des Produktes:

Dünnflüssiges, lösemittelhaltiges und geruchsschwaches Anstrichmittel auf Bitumenbasis.

#### **Anwendungsgebiet:**

Voranstrichmittel mit guter Haftung und Tiefenverankerung für nachfolgende heiß- oder kaltflüssige Klebeanstrich, Deckanstriche und Beschichtungen auf Bitumenbasis sowie für Bitumenbahnen. Als Voranstrich einsetzbar im Bereich der Bauwerksabdichtung (außen) und Dachabdichtung. Geeignet für alle bauüblichen, mineralischen Untergründe sowie für Untergründe mit Resten von Bitumenanstrichen und Bitumen-Dachbahnen. Der Bitumen-Voranstrich hat keine dichtende Wirkung.

### Eigenschaften:

In seiner Beschaffenheit entspricht das Produkt den Anforderungen der DIN 18195, Teil 2, Tabelle 4.1 Nr. 2 und der AIB DS 835, Anhang II, Spalte 3. Bitumen-Voranstrich ist schnell trocknend und verfügt über eine sehr gute Haftung auf dem Untergrund (trocken nach ca. 15-45 Minuten, je nach Untergrundbeschaffenheit und Außentemperatur).

### **Untergrund:**

Alle Untergründe müssen fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, Schmutz, etc.) sein. Die Überprüfung erfolgt durch eine Wisch- und Kratzprüfung. Bei der Wischprüfung (mit der Hand über den Untergrund streichen) dürfen sich weder Bestandteile vom Untergrund lösen noch darf die Hand verschmutzt werden. Eine Kratzprüfung dient zur Feststellung von Sinterschichten oder Hohlstellen an sonst festen Untergründen. Sinterschichten und Hohlstellen sind fachgerecht zu beseitigen. Der Untergrund muss frei von Graten oder scharfkantigen Unebenheiten wie zum Beispiel Mörtel-, Betonüberständen oder Steinverätzungen sein. Die Fläche muss augenscheinlich geprüft werden. Überstehende Kanten und Vertiefungen sind zu beseitigen. Der Untergrund muss griffig und saugfähig sein. Lösemittelhaltige Bitumen-Voranstrichstoffe erfordern einen trockenen Untergrund. Bevor die folgenden Schichten aufgetragen werden, muss der Voranstrich ausreichend durchgetrocknet bzw. abgelüftet sein.

#### Verarbeitung:

Bitumen-Voranstrich schnelltrocknend wird durch Streichen, Rollen oder mit einem Spritzgerät aufgetragen. HINWEIS: Frisch aufgetragener Anstrich kann bei starkem Regen geschädigt bzw. abgespült werden. **NUR IM AUSSENBEREICH VERWENDEN!** 

# Materialverbrauch:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,2 bis 0,3 l/m².

#### Lagerbedingungen:

Lagerfähigkeit: in original verschlossenem Gebinde 12 Monate Lagertemperatur: Material ist nicht frostempfindlich

# Sicherheitshinweise:

Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

### **Entsorgung:**

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden. Abfallschlüssel: 170302 Asphalt, teerfrei (bisher 54 407 und ausgehärtet 54912)

#### Lieferform:

Hobock 30 I Eimer 10 I Eimer 5 I Primer Spraydose