

# Verlegeanleitung

## MOGAT LIQUID Multianschlussband Plus (MAB+)

MOGAT LIQUID Multianschlussband Plus (MAB+) wird zur Abdichtung von glatten Untergründen, deren weitere Beschaffenheit nicht bekannt ist, eingesetzt. Die Anwendung erfolgt in Verbindung mit den Abdichtungsharzen MOGAT LIQUID DA oder MOGAT LIQUID SOLO 1K.




### 1. Säubern

Untergründe prüfen und Untergrund mit MOGAT LIQUID Reiniger säubern. Reiniger ausreichend ablüften lassen. Die Untergründe müssen trocken, staub-, fettfrei und eben sein.



### 2. Aufbringen MOGAT LIQUID Multianschlussband Plus

MAB+ durch Abziehen der unterseitigen Folie aufbringen. Das Multianschlussband muss faltenfrei sein und vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden. Auf dem anschließenden Bauteil und dem Untergrund sind Mindestüberdeckungsbreiten von 10 cm einzurechnen, Anschlusshöhen sind einzuhalten.



### 3. Abrollen und Andrücken

MOGAT LIQUID Multianschlussband Plus ist mit einer Silikonandrückrolle abzurollen und anzudrücken. Das Produkt hat keine Trocknungszeit, es kann sofort weitergearbeitet werden.



### 4. Anschluss abkleben

Das MOGAT LIQUID Multianschlussband Plus ist ca. 0,5 cm mit Flüssigkunststoff zu überdecken, um eine Unterläufigkeit zu verhindern.



## 5. Eindichten mit MOGAT LIQUID DA oder MOGAT LIQUID SOLO 1K

Den Anschluss mit Abdichtungsharz MOGAT LIQUID DA oder MOGAT LIQUID SOLO 1K ausreichend bedecken (ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>). Bei Anschlüssen bei denen das MOGAT LIQUID Vlies angeschlossen werden soll, ist dieses mindestens 10 cm auf das Multianschlussband zu führen. Separate Verlegeanleitung für MOGAT LIQUID DA bzw. MOGAT LIQUID SOLO 1K beachten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater oder unsere Anwendungsberatung. Bei Sonderfällen oder -konstruktionen ist eine Rücksprache **vor Beginn** erforderlich.



**Ihr MOGAT-Fachberater:** [www.mogat.de/fachberater](http://www.mogat.de/fachberater)

**Ihre MOGAT Anwendungsberatung:** [0 61 31 / 96 00 8-135](tel:0613196008135)

### MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen- und Dachpappenfabrik GmbH

55120 Mainz, Ingelheimstraße 2 (Hauptverwaltung/ Produktion)

Tel. (0 61 31) 9 60 08-0, Fax (0 61 31) 9 60 08-99, [info@mogat.de](mailto:info@mogat.de)

[www.mogat.de](http://www.mogat.de)

#### Produktionsstätten / Vertrieb

45356 Essen-Bergeborbeck  
Carolus-Magnus-Straße 35–47

Tel. (02 01) 8 61 75-0

Fax (02 01) 8 61 75-99

[essen@mogat.de](mailto:essen@mogat.de)

56412 Nentershausen / Westerwald  
Lahnstraße 24

Tel. (0 64 85) 91 41-0

Fax (0 64 85) 91 41-99

[nentershausen@mogat.de](mailto:nentershausen@mogat.de)

16356 Werneuchen-Seeefeld  
Gewerbeparkstraße 18

Tel. (03 33 98) 8 25-0

Fax (03 33 98) 8 25-99

[seefeld@mogat.de](mailto:seefeld@mogat.de)

Unsere Empfehlungen, anwendungstechnischen Beratungen, Gebrauchsanweisungen u. ä. in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen und sind wegen der ständigen Entwicklung und des Einsatzes neuer Rohstoffe unverbindlich – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Ggf. sind Versuche über die Eignung des Materials für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke erforderlich. Einschlägige Normen und Verlegeanleitungen sind zu beachten, für alle technischen Werte gilt ausschließlich das aktuellste Produktdatenblatt.

